

## ALKICOAT

Alkidowa farba dekoracyjno-ochronna matowa

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

### OPIS PRODUKTU

**Alkicoat** – jest szybkoschnącą alkidową farbą uniwersalną, tworzącą na powierzchni malowanych przedmiotów warstwę kryjącą, dekoracyjną, ale również ochronną. Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża (metal, drewno, beton) i farb podkładowych, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, odpornością na wiele chemikaliów, elastycznością oraz dobrą twardością. W przypadku ochrony metalu aplikować na podkład antykorozyjny **Minia Nova**.

### ZASTOSOWANIE

**Alkicoat** – stosuje się do zabezpieczenia i dekoracji głównie powierzchni metalowych, gdy chcemy uzyskać wykończenie matowe lub nie jest konieczne zabezpieczenie antykorozyjne, m.in.: barierki, poręcze, kwietniki, kraty, słupy, galanteria. Znajduje również zastosowanie w ochronno-dekoracyjnym malowaniu powierzchni drewnianych oraz podłoży mineralnych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	1,28
Lepkość, kubek Forda Φ4	s	120-180
Czas schnięcia w temp.20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%:		
stopień 1 (pyłosuchość), max.	min	20
stopień 4 (szlifowalność), max.	h	4
stopień 7 (pełne utwardzenie), max.	h	24
Zawartość suchej masy	%	55
Zalecana grubość powłoki suchej	µm	40
Połysk wg Gardnera 60°	%	5
Temperatura zapłonu	°C	27
Zalecana ilość warstw, min		2
Rozcieńczalnik		Akasol 0

## METODY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoże do malowania musi być czyste, suche, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń;</li> <li>• W przypadku nakładania Alkicoat'u na nieznane powłoki, należy wykonać próbę kompatybilności, po oczyszczeniu na starą powłokę nałożyć na niewielkiej powierzchni farbę. Po wyschnięciu powłoka powinna być jednorodna, bez spęczeń i pomarszczeń. W razie wystąpienia wad, starą powłokę należy usunąć;</li> <li>• W przypadku podłoża wcześniej malowanego, na którym próba kompatybilności wypadła pozytywnie, sprawdzić przyczepność powłok do podłoża poprzez nacięcie nożem i szpachelką. Jeżeli farby odspajają się lub odpryskują, należy oczyścić powierzchnię ze starej powłoki malarskiej. Podobnie przygotować drewno i inne podłoża;</li> </ul>
Przygotowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Należy to zrobić delikatnie, aby nie zapowietrzyć układu;</li> <li>• W przypadku stosowania farby na metal zalecamy podłoże zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym – Minia Nova;</li> </ul>
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technika malarska: pędzel z krótkim włosiem, wałek malarski, natrysk;</li> <li>• Drugą powłokę Alkicoat'u nanosić po 4h od nałożenia pierwszej warstwy farby;</li> <li>• Szybkość utwardzania się farby zależy od temperatury i wilgotności powietrza: wyższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza to krótszy czas utwardzania i wysychania;</li> <li>• Pełna odporność powłoki następuje po ok. 7 dniach od wymalowania;</li> <li>• Farba powinna być aplikowana w temperaturach +10°C do +35°C, przy wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%.</li> </ul>
Mycie narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować Akasol 0;</li> </ul>

**Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.**

**Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.**

## OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

12 miesięcy od daty produkcji

## WYDAJNOŚĆ

ok. 10-12 m<sup>2</sup>/L

## KOLORYSTYKA

Paleta kolorów RAL

## OPAKOWANIA

1, 3, 5, 10, 20 L

## ZALECENIA BHP i P. POŻ.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Wyrób wrażliwy na wilgoć z powietrza i wodę. Po otwarciu najlepiej zużyć całe opakowanie, ponieważ dostęp wilgotnego powietrza utwardzi wyrób w całej objętości powodując jego stratę. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu.

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.